

Śnieżka Extra Fasadowa

АКРИЛОВА ЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА ДЛЯ ФАСАДІВ І ЗОВНІШНІХ СТІН



ПОВНИЙ І ДОВГОТРИВАЛИЙ ЗАХИСТ
ВІД МІНЛИВИХ АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ



СТІЙКА ДО СТИРАННЯ



ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ



СТІЙКІ ТА ЯСКРАВІ КОЛЬОРИ



ВИНЯТКОВО ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ



ДОЗВОЛЯЄ СТІНАМ "ДИХАТИ"



ОПИС ВИРОБУ

Śnieżka Extra Fasadowa – це фарба, формула якої розроблена на технології Complete Weather Protection, що базується на гібридній системі з двох смол, завдяки чому забезпечується цілковитий захист від дощу, коливань температури чи впливу УФ-променів. Пігменти і висококласні наповнювачі, що містяться у фарбі, гарантують стійкий та яскравий колір, а також забезпечують чудову покривну здатність. Створює матові покриття, які повною мірою дозволяють стінам «дихати».



ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначена для захисного й декоративного фарбування фасадів будинків і стін усередині приміщень. Для цементних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, дерев'яних і деревопохідних основ.

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

ГОТОВІ КОЛЬОРИ



ГОТОВІ КОЛЬОРИ З МОЖЛИВІСТЮ РОЗБАВЛЕННЯ БІЛОЮ ФАРБОЮ



РОЗХІД

до 9 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від основи



КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

2



КОЛІР

31 колір



УПАКОВКА

1 л; 3 л; 5 л; 10 л



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

48 місяців від дати виготовлення



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ГЛЯНЕЦЬ	В'ЯЗКІСТЬ, віскозиметр Брукфільда, 20°C, мінімум	СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ		ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за температури 20±2°C і відносної вологості повітря 55±5%, ступінь 5, найбільше	ЛОС Граничний вміст ЛОС: (кат. А/с/FW): 40 г/л (2010), виріб містить максимум 40 г/л.
матовий	[mPas]	за стандартом PN-C 81913:1998, кількість рухів щіткою, мінімум	за стандартом PN-EN ISO 11998:2002	[год.]	
	4000	2000	тип 1	3	

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ● Міцність фарбового покриття, особливо назовні приміщень, значною мірою залежить від ретельної підготовки основи. ● Поверхня, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру, залежно від виду основи відповідно витриманою (цементні, цементно-вапняні штукатурки – 4 тижні, гіпсові штукатурки – 2 тижні). ● Покриття клейових, вапняних фарб, погано прилегли до основи шари старої фарби – усунути. ● Плями від підтікань води, нікотину, олії – зафарбувати фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ. ● Місця, вражені грибок, після усунення причин його виникнення – захистити протигрибковим засобом Śnieżka ПУМА. ● Нерівності і виїмки основи назовні рекомендовано вирівняти шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FD12 ФАСАД, нерівності і виїмки всередині приміщень вирівняти шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ, ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, у разі значних нерівностей – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати ґрунтувальною емульсією Śnieżka ГРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. ● На основи з високою поглинальною здатністю, пористі, крихкі та такі, що осипаються (тобто залишають сліди пилу після протирання долонею) нанести ПОЛІМЕРНУ ГРУНТОВКУ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ®.

Правильно заґрунтована основа має бути матовою. ● Ретельна підготовка основи гарантує отримання найкращого кінцевого результату. **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ** ● Фарбу перед нанесенням ретельно перемішати. ● У разі кількох упаковок фарби одного й того ж кольору, але з різних виробничих партій – перемішати в більшій загальній ємності. ● Білу й кольорову фарбу можна вільно змішувати одну з одною. ● Для першого фарбування нових, не заґрунтованих основ рекомендовано розбавити фарбу, залежно від поглинальної здатності основи, додаючи до 20% води. ● Для фарбування старих покриттів емульсійних фарб із хорошою адгезією фарбу не розбавляти або розбавити, додаючи лише 3-5% води. ● УВАГА: Фарбу одного й того ж кольору з різних виробничих партій перелити в більшу ємність і ретельно перемішати. **НАНЕСЕННЯ** ● Малярні роботи проводити за хороших погодних умов (відсутність туману, дощу, снігу). ● Наносити ретельно й рівномірно однакову кількість фарби на одиницю поверхні стіни або стелі. ● Кінцевий результат слід оцінювати після повного висихання 2-го шару фарби. ● Малярні роботи виконувати за температури основи й навколишнього середовища від +5°C до +25°C. Після закінчення малярних робіт інструменти вимити водою.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				
	в'язкість фарби	додавання розчинника	діаметр форсунки пістолета	тиск розпилення	рекомендована кількість шарів
	[с]	[%]	[мм]	[МПа]	
Пензель, валик, маклавиця	торговий вигляд	-	-	-	2
Пневматичне розпилення	не стосується				
Гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,43 ÷ 0,66	20 ÷ 21	2

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO

СТАНДАРТИ І СЕРТИФІКАТИ

● PN-C-81913:1998 ● PN-C-81914:2002 Тип I – фарба стійка до вологого протирання