

# Śnieżka Kuchnia-lazienka

ЛАТЕКСНА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ З ДОДАВАННЯМ СИЛІКОНУ ТА ЧИСТОГО СРІБЛА



- ПОКРИТТЯ ЗАХИЩЕНЕ ВІД РОЗВИТКУ БАКТЕРІЙ І ГРИБКІВ
- ОПТИМІЗУЄ ПІГЕНУ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННІ
- СТІЙКА ДО МИТТЯ
- НЕ РОЗБРИЗКУЄТЬСЯ ПІД ЧАС НАНЕСЕННЯ
- ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО ВОЛОГИ



## ОПИС ВИРОБУ

Біостатична фарба Śnieżka Кухня-Ванна завдяки інноваційній технології SILVER FORMULA (вмісту чистого срібла) допомагає нейтралізувати кількість грибків та патогенних бактерій на стінах на рівні, найсприятливішому для людини



## ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначена для декоративно-захисного фарбування стін і стель із цементних, цементно-вапняних, гіпсових штукатурок, цегли, гіпсокартонних плит, дерев'яних, деревопохідних поверхонь і шпалер, у тому числі зі скловолокна, всередині приміщень. Особливо рекомендована для приміщень, які зазнають періодичного впливу вологи (ванні кімнати, пральні, кухні тощо).



**РОЗХІД**  
до 12 м<sup>2</sup>/л при одношаровому нанесенні залежно від основи



**КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ**  
1-2



**КОЛІР**  
сніжно-білий, фарбу також можна тонувати в довільний колір універсальним пігментним концентратом Colorex або Colorex Fasad (до 3% від об'єму фарби)



**УПАКОВКА**  
1 л; 2,5 л



**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ**  
48 місяців від дати виготовлення



## ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ГЛЯНЕЦЬ за стандартом PN EN-13300, залежно від фінішного шару	В'ЯЗКІСТЬ, віскози- метр Брукфільда, 20°C, мінімум	СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ		ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за температури 23±2°C і відносної вологості повітря 50±5%, ступінь 3, найбільше	ЛОС Граничний вміст ЛОС (кат. А/а/FW): 30 г/л (2010); виріб містить максимум 30 г/л.
		за стандартом PN-EN 13300	за стандартом PN-C-81914:2002		
матовий	[mPas] 4500	клас 2	тип I	[год.] 3	

## СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

**ПІДГОТОВКА ОСНОВИ** ● Місця, уражені грибок, покриті пліснявою, очистити механічно та застосувати протигрибковий засіб Śnieżka ПУМА, водночас пам'ятаючи про необхідність усунення причин появи грибка. ● У разі сильного враження стін грибок застосовувати методи, які пропонують спеціалізовані компанії. ● Під час фарбування не уражених стін діяти, як під час фарбування звичайними фарбами звичайних стін: поверхня, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, очищеною від пилу й жиру. ● Свіжі цементні, цементно-вапняні штукатурки можна фарбувати через 3-4 тижні витримання, гіпсові – через 2 тижні, так звані «сухі штукатурки» – після висихання, шліфування та очищення від пилу. ● Старі покриття емульсійних фарб, погано прилеглих до основи, видалити, якщо тримаються міцно, промити водою з додаванням мийних засобів. ● Помиті покриття старих фарб залишити для висихання. ● Основи з високою поглинальною здатністю, слабкі, крихкі (тобто такі, що залишають сліди на долоні після протирання) рекомендовано зміцнити полімерною ґрунтовкою ACRYL-PUTZ®. Правильно ґрунтована основа має бути матовою. ● Нерівності основи рекомендовано вирівняти шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ, тріщини і виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, або, якщо нерівності значні – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати ґрунтувальною емульсією Śnieżka ГРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. ● Плями від підтікань води, сажі, нікотину й олії зафарбувати акриловою фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ. **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ** ● Фарбу перед нанесенням ретельно перемішати. ● Для першого фарбування нових основ із високою поглинальною здатністю допуска-

ється розбавлення фарби питною водою в обсязі максимум 20% ● Для фарбування старих, добре прилеглих покриттів фарбу не розбавляти або розбавити, додаючи лише від 3% до 5% води. **НАНЕСЕННЯ** ● Фарбувати всередині приміщень за температури навколишнього середовища й основи вище +10°C. ● Наносити пензлем, валиком або методом розпилення два шари фарби (на незаґрунтовані основи – три шари) – наступний шар після висихання попереднього, тобто приблизно через 2-4 години. ● Інструменти після закінчення малярних робіт вимити водою. **ПРИМІТКИ** ● У разі застосування на об'єктах громадського користування щодо використання виробу слід проконсультуватися з виробником. ● Біоцидні властивості фарби Śnieżka ДЛЯ КУХНІ ТА ВАННОЇ КІМНАТИ з додаванням чистого срібла підтверджено результатами лабораторних досліджень. Дослідження антибактеріальних, протигрибкових і протидріжджових властивостей проводила POCH S.A. у Глівіце (компанія POCH S.A. входить до складу Avantor Performance Materials – світового лідера з виробництва лабораторних і спеціальних хімічних речовин). ● Фарбу Śnieżka ДЛЯ КУХНІ ТА ВАННОЇ КІМНАТИ зареєстровано в Бюро реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних засобів, вона отримала дозвіл № 4885/12 на обіг біоцидного виробу (кат. I, група 2 – біостатична фарба з протигрибковими й антибактеріальними властивостями для фарбування стін усередині приміщень) ● Покриття набуває повних властивостей стійкості через 28 днів після закінчення малярних робіт. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

## ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				
	в'язкість фарби [с]	додавання розчинника [%]	діаметр форсунки [мм]	тиск розпилення [МПа]	рекомендована кількість шарів
Пензель, валик	торговий вигляд	до 10	-	-	2
Пневматичне розпилення	не стосується				
Гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,43-0,66	20÷21	1-2

\* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO

## СТАНДАРТИ І СЕРТИФІКАТИ

● PN-C-81914:2002 Тип I фарба стійка до стирання