

Śnieżka Nature

ГОТОВА КОЛЬОРОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ



ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ



ВІДМІННИЙ РОЗХІД – ДО 14 М²/Л ПРИ ОДНОШАРОВОМУ НАНЕСЕННІ



СТІЙКІСТЬ ДО ТЕРТЯ ТА БАГАТОРАЗОВОГО МИТТЯ



ДОЗВОЛЯЄ СТІНАМ «ДИХАТИ»



СТІЙКІ КОЛЬОРИ



ОПИС ВИРОБУ

Śnieżka Nature – це високоякісна емульсійна латексна фарба, для якої характерна висока покривна здатність, висока економічність і стійкість кольору малярного покриття. Створює матові, стійкі до миття покриття, які повною мірою дозволяють стінам «дихати». Додаток Teflon®, яка міститься у фарбі Śnieżka Nature полегшує очищення, видалення плям і забруднень, підвищує стійкість до багаторазового миття. Утворює красивий декоративний фінішний шар і при цьому є безпечною для здоров'я.



ПРИЗНАЧЕННЯ

Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування стін і стель, виконаних із цементних, цементно-вапняних, гіпсових розчинів, цегли, гіпсокартонних плит, дерев'яних і деревопохідних поверхонь, а також шпалер призначених для фарбування.

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

147	135	148	101	102	156	157	158
129	150	159	160	149	161	151	143
121	162	152	103	115	169	104	137
170	116	140	171	126	122	138	105
153	114	139	106	163	127	124	118
132	125	155	165	110	141	164	167
108	130	154	168	144	131	119	166



РОЗХІД

до 14 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від основи



КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

1-2



КОЛІР

56 кольорів



УПАКОВКА

2,5 л; 5 л



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

48 місяців від дати виготовлення



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ГЛЯНЕЦЬ за стандартом PN-EN 13300	В'ЯЗКІСТЬ, віскозиметр Брукфільда, 20°C, мінімум	ГУСТИНА	ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за температури 23±2°C і відносної вологості повітря 50±5%, ступінь 3, найбільше	ЛОС Граничний вміст ЛОС: (кат. A/a/FW): 30 г/л (2010); виріб містить максимум 30 г/л.
матовий	[mPas] 5500	[г/см³] 1,48 - 1,53	[год.] 3	

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ● Поверхня, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, очищеною від пилу й жиру, залежно від виду основи відповідно витриманою (цементні, цементно-вапняні штукатурки: 4 тижні, гіпсові штукатурки: 2 тижні). ● Нові, міцні, шпакльовані або дуже насиченого кольору основи пофарбувати ГРУНТУВАЛЬНОЮ ФАРБОЮ ТМ Śnieżka. ● Покриття клейових, вапняних фарб, погано прилегли до основи шари старої фарби – видалити. ● Плями від підтікань води, нікотину, олії зафарбувати фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ. ● Пористі, крихкі основи з високою поглинальною здатністю рекомендовано зміцнити відповідною грунтовкою ACRYL-PUTZ®. ● Місця, уражені грибок, після усунення причин його виникнення захистити протигрибковим засобом Śnieżka ПУМА. ● Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ, тріщини і виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, у разі значних нерівностей – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати ГРУНТУВАЛЬНОЮ ФАРБОЮ ТМ Śnieżka. ● Ретельна підготовка основи гарантує отримання найкращого кінцевого результату. **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ** ● Фарбу перед нанесенням ретельно перемішати. ● У разі використання кількох упаковок фарби одного й того ж кольору, але з різних виробничих партій – перемішати в більшій загальній ємності. ● На за-грунтовану основу наносити нерозбавлену фарбу. ● Не змішувати з іншими фарбами й вапном. ● Для першого фарбування нових основ з високою поглинальною здатністю допускається розбавлення фарби питною водою в обсязі максимум 10%. **НАНЕСЕННЯ** ● Фарбу наносити валиком (натуральним, довжина ворсу – 10-19 мм), пензлем або методом гідродинамічного розпилення 1-2 шари з інтервалом 2-4 години. ● Наносити ретельно й рівномірно однакову кількість фарби на одиницю поверхні стіни або стелі. Останні рухи (валиком) виконувати в одному напрямку. ● Шпалери зі скловолна фарбувати безпосередньо фарбою або дотримуючись інших рекомендацій їх виробника. ● Кінцевий результат слід оцінювати після повного висихання 2-го шару фарби. ● Малярні роботи виконувати за температури основи й навколишнього середовища від +10°C до +30°C. ● Після закінчення малярних робіт інструменти

вимити водою. **ПРИМІТКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ** ● Покриття фарби набуває повних властивостей стійкості (до миття/стирання) через 28 днів після закінчення малярних робіт. ● З огляду на захист до-вкілля, не слід зливати залишки фарби у каналізацію чи викидати з побутовими відходами. ● Стелю починаємо фарбувати від вікна до середини кімнати, відповідно до напрямку падіння світла. Це мінімізує ризик виникнення смуг. ● Фарбування стін починаємо з важкодоступних місць (наприклад, біля радіаторів опалення) і кутів. Ці поверхні найкраще фарбувати пензлем або тонким малим валиком. ● Великі поверхні стін фарбуємо широким валиком (18-25 см), розподіляючи фарбу вертикальними рухами в напрямку вгору-вниз, потім праворуч-ліворуч. Фарбування кожного фрагмента завжди завершуємо рухами валика в одному напрямку. ● Наступні фарбовані ділянки поєднувати «мокрим по мокрому». ● Фарбуючи одну площину, наприклад, стіну, не слід робити перерв у роботі або виконувати виправлення підсохлого покриття. ● Фарбу на валик набираємо з надлишком і розподіляємо по поверхні ретельно і рівномірно. Важливо не фарбувати «сухим» валиком. ● Якщо кольори інтенсивні, не виконуємо місцевих виправлень після висихання покриття фарби, а фарбуємо всю стіну. ● Ведення валика по фарбованій поверхні має бути легким – без притискання його до основи. ● Під час малярних робіт не допускати утворення у фарбованому приміщенні протягів. **МИТТЯ ПОВЕРХНІ** ● На мокру губку нанести мийний засіб на кшталт рідини для миття посуду або інший безпечний для шкіри (зазначає виробник засобу), спінити. ● Мити легко, не докладаючи сили. ● Далі вимити поверхню чистою водою. ● Очищене місце висушити паперовим рушником; папір прикладати місце-во. ● Залишити до повного висихання. ● УВАГА: у разі усунення забруднень на поверхні рекомендовано миття всієї поверхні (стіни) для однакового вигляду (стосується, зокрема, запиленних поверхонь). ● «Жорстка» вода може залишити вапняні сліди (особливо помітні, якщо кольори інтенсивні), тому не рекомендовано мити стіни без застосування мийного засобу. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				
	в'язкість фарби [с]	додавання розчинника [%]	діаметр форсунки пістолета [мм]	тиск розпилення [МПа]	рекомендована кількість шарів
Пензель, валик	торговий вигляд	-	-	-	1-2
Пневматичне розпилення	не стосується				
Гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,43÷0,66	18	1-2

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

● Сертифікат Національного інституту гігієни Польщі

Teflon® є зареєстрованою торговою маркою компанії DuPont, яку АТ «ФіЛ «Śnieżka» використовує за ліцензією.