

ACRYL-PUTZ® MS-30 UNIFORT ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ



ОПИС ВИРОБУ

- Не потребує використання армувальної стрічки
- Відмінна адгезія до основи
- Не тріскає
- Пластична та міцна
- **FIBER TECHNOLOGY** - формула з мікроцелюлозними волокнами, що формує міцний, стійкий до навантажень шар.
- Сертифікат професіонала
- Зручна у використанні
- Відкритий час роботи: **45 хв**

ACRYL-PUTZ® MS30 UNIFORT (ACRYL-PUTZ® MS30 УНІФОРТ) – це суха високоеластична шпаклювальна маса для з'єднання гіпсокартонних плит, на основі суміші гіпсу і спеціальних добавок. Завдяки використанню формули **FIBER TECHNOLOGY**, що містить мікроцелюлозні волокна, які забезпечують оптимальне утримання води під час тужавіння та формують міцний шар, стійкий до механічних навантажень. Шпаклювальна маса призначена для заповнення швів гіпсокартонних плит усередині приміщень без необхідності використання армувальної стрічки.

Товщина шару:

- Окремі виїмки - **до 50 мм**
- При суцільному шпаклюванні **1-5мм**
- Шпаклювання швів ГКП **1-12 мм**

Час тужавіння: **2 год**

Витрата води:

~**0.5-0,53 л** води на **1 кг** сухої суміші

Упаковка:

5 кг; 20 кг;

ПРИЗНАЧЕННЯ

Шпаклювальна маса призначена для заповнення швів гіпсокартонних плит усередині приміщень **без необхідності використання армувальної стрічки**. Може також застосовуватися для усунення тріщин і подряпин на поверхнях стін і стель, монтажу перфорованих кутників, маскування шурупів тощо. Оброблена маса є гладкою та готовою до фарбування або обклеювання шпалерами.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Відкритий час роботи:	бл. 45 хвилин
Температура застосування та основи:	від +5° C до +25° C
Клас реакції на вогонь:	B-s1,d0

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка основи:

- Основи, що з'єднуються, повинні бути міцними, сухими, без жиру, крихкої штукатурки, очищені від пилу та бруду.
- Гіпсокартонні плити слід кріпити згідно з правилами їх монтажу.
- Зрізані краї повинні бути заокруглені рубанком або ножом і **заґрунтовані** препаратом **ŚNIEŻKA ACRYL-PUTZ® GR43 GRUNT PRO**.
- Поглибити тріщини.
- В місцях, особливо схильних до розтріскування, наприклад, в мансардних дерев'яних конструкціях, рекомендується використовувати армувальну стрічку.

Підготовка виробу:

- Необхідну кількість сухої шпаклювальної суміші всипати в ємність з водою у пропорції приблизно **1 кг сухої суміші на 0,5–0,53 л води**, постійно перемішуючи.
- Вміст ємності ретельно **перемішати**, бажано за допомогою **низькообертового міксера**, до отримання однорідної, легкої у нанесенні маси без грудок.
- Приблизно **через 5 хвилин** готову масу **повторно перемішати**.
- Підготовлену таким чином масу **використати** протягом **45 хвилин** від моменту замішування.
- Кожне нове приготування маси здійснювати з використанням чистих інструментів і ємностей.
- Застосовувати інструменти з нержавіючої сталі.

З'єднання гіпсокартонних плит:

- Наносити у два шари за температури навколишнього середовища та основи від **+5°C до +25°C**.
- Заповнити шов і видалити надлишок нанесеної маси.
- Заповнення швів з використанням армувальної стрічки: нанести масу вздовж шва таким чином, щоб на її вологу поверхню можна було вкласти паперову стрічку або сітку.
- Шпателем обережно видалити бульбашки повітря з-під стрічки, вдавлюючи її в свіжу нанесену шпаклювальну масу.
- Після висихання швів ширшим шпателем нанести вирівнювальний другий шар маси; за потреби нанести наступний шар.

- Останній висохлий шар шпаклювальної маси відшліфувати наждачним папером або сіткою зернистістю **120–150** та видалити пил
- Армування мінеральної штукатурки, що потріскалася: нанести масу на поверхню штукатурки шаром 2–3 мм, після чого втопити армувальну стрічку зі скловолокна.
- Заповнити слід всю поверхню так, щоб сітка повністю занурилася в шпаклювальну масу.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ

Витрати матеріалу:

Витрата на 1 м² для заповнення швів:

~ 0,3 - 0,9 кг/м²

Витрата на 1 пог. м – для заповнення швів:

~ 0,2–0,3 кг/пог. м

Витрата при суцільному шпаклюванні на 1м²/1мм шару:

~ 1 кг/м²

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Строк придатності до використання в невідкритій оригінальній упаковці - 12 місяців від дати виготовлення.

КОЛЬОРИ

БІЛИЙ

СКЛАД

СКЛАД: гіпс, наповнювачі, допоміжні речовини.

ПОЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕК, ТРАНСПОРТНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ТА ІНШІ

БЕЗПЕКА:

UA ACRYL-PUTZ MS30 UNIFORT ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

P101 Якщо потрібна консультація лікаря, майте при собі тару продукту або етикетку.

P102 Зберігайте в недоступному для дітей місці

P103 Перед використанням прочитайте вміст етикетки

P501 Утилізація відходів відбувається у відповідності із законодавством України шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

ЗБЕРІГАННЯ: Оберігати від вологи, температура зберігання: +5°С до +25°С.

