

Śnieżka ACRYL-PUTZ® GR43 GRUNT PRO

ГРУНТІВКА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОСНОВИ



ПРОСОЧУЄ ТА ЗМІЦНЮЄ ОСНОВУ



ПОКРАЩУЄ АДГЕЗІЮ ВИРОБІВ ДО ОСНОВИ



ЗМЕНШУЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ



ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ



ОПИС ВИРОБУ


ГРУНТІВКА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ® GR43 ГРУНТ ПРО підвищує міцність поверхневого шару, покращує адгезію, а також забезпечує правильне висихання нанесених пізніше виробів. Запобігає занадто швидкій віддачі води до основи. Утворює прозорі покриття, проникні для водяної пари.




ПРИЗНАЧЕННЯ



під фарби та шпалери



під шпаклівки та штукатурки



під керамічні плитки



для зовнішніх та внутрішніх робіт

Призначена для просочування та зміцнення пористих, неміцних та сильно-поглинаючих, цементних, вапняних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, легкобетонних, бетонних основ та інших поверхонь. Рекомендується під фарби, шпалери, шпаклювальні маси, штукатурки, клеї, облаштування підлог та при відновленні фасадів будівель і споруд.



РОЗХІД

8-10 м²/л залежно від поглинальної здатності основи



КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

1-2



КОЛІР

рідина молочно-білого кольору



УПАКОВКА

1 л; 5 л; 10 л



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців від дати виготовлення



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ГУСТИНА	pH	ЧАС ВИСИХАННЯ	ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
[г/см ³]	7,0÷8,5	[год.]	рідина молочно-білого кольору
0,96±1,06		приблизно 2, залежно від ступеня поглинання основою і температурно-вологісних умов	

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ● Основа повинна бути відповідно витриманою, очищеною від забруднень та біологічної агресії (грибок, пліснява, мох тощо). **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ** ● Засіб перемішати, розбавляти не рекомендовано. **НАНЕСЕННЯ** ● Наносити на однорідні, сухі і чисті основи при температурі від +5°C до +25°C за допомогою пензля, валика, щітки або розпилення. ● Залежно від стану поверхні ґрунтовку можна наносити в один або два шари. При нанесенні ґрунтовки необхідно перевіряти стан поверхні після кожного ґрунтування, для того щоб пересвідчитися в необхідності нанесення наступного шару. При обробці стяжки

підлоги перед укладанням самовирівнюючих сумішей ґрунтовку потрібно наносити в два шари з інтервалом 2 години. ● Час висихання від 2 до 6 годин від моменту закінчення ґрунтування. ● У разі застосування ззовні нанесення і висихання виробу не може відбуватися за поганих атмосферних умов. ● Інструменти вимити водою. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				
	в'язкість	додавання розчинника	діаметр форсунки пістолета	тиск розпилення	рекомендована кількість шарів
		[%]	[мм]	[МПа]	
Пензель, валик, щітка	торговельний вигляд	-	-	-	1-2
Пневматичне розпилення	торговельний вигляд	-	-	-	1-2
Гідродинамічне розпилення*	торговельний вигляд	-	0,43÷0,66	≥3	1-2

*розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 495 ST PRO

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

● ТУ У 20.3-30648854-004:2013 ● Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/19941 від 31.08.2020р.