

# ŚNIEŻKA ACRYL-PUTZ® TG50 ШТУКАТУРКА ГІПСОВА

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ



ВИСОКОАДГЕЗИЙНА



ПЛАСТИЧНА



ЛЕГКО НАНОСИТИ ТА ОБРОБЛЯТИ



ОКРЕМІ ВИЙМКИ ДО 50 мм



ЗАТИРАЄТЬСЯ ДО ГЛЯНЦЮ




ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ



## ОПИС ВИРОБУ

Універсальна штукатурка ŚNIEŻKA ACRYL-PUTZ® TG50 виготовлена на основі високоякісного гіпсу і мінеральних наповнювачів з високою адгезією до основи. Дуже зручна в роботі, наноситься з оптимальною товщиною від 5 мм до 30 мм а окремі виїмки навіть до 50 мм. Час використання готової суміші становить до 90 хв, що значно підвищує комфорт її застосування. Легка в обробці, затирається до глянцевої.



## ПРИЗНАЧЕННЯ

Гіпсова штукатурка TG50 призначена для ручного нанесення на різні типи поверхонь всередині приміщень: цегляні, цементні, бетонні, легкобетонні, газобетонні блоки та інші наявні міцні штукатурні основи.



### РОЗХІД

9,5 - 10,5 кг/м<sup>2</sup> при товщині шару 10 мм.  
Один мішок (30 кг) приблизно на 2,8-3,2 кв.м поверхні при товщині шару 10 мм.



### КОЛІР

білий



### УПАКОВКА

30 кг



### ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

9 місяців від дати виготовлення



## ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ВІДКРИТИЙ ЧАС РОБОТИ ПІСЛЯ ЗМІШУВАННЯ З ВОДОЮ	МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З ОСНОВОЮ ПІСЛЯ ВИТРИМУВАННЯ В ПОВІТРЯНО-СУХИХ УМОВАХ	ГРАНИЦЯ МІЦНОСТІ НА СТИСК ЧЕРЕЗ 28 ДІБ	ПАРПРОНИКНІСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВИ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС НАНЕСЕННЯ
[хв.]	[МПа]	[МПа]	[мг/м год Па.]	[°C]
до 90	≥ 0,1	≥ 0,5	≥ 0,05	від +10 до +25

## СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

**ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:** ● Поверхня, призначена для штукатурення, повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, очищеною від бруду, пилу, залишків фарб, слідів мастил, жирів та відшарувань. ● Покриття, що осипаються, зачистити механічним способом. ● Металеві елементи необхідно захистити від корозії. ● Дуже гладкі основи потрібно протерти сталевою щіткою або абразивним папером. ● На слабкі основи, поверхні з високою поглинальністю здатністю застосувати відповідну ГРУНТІВКУ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ®. ● На бетонних, залізобетонних основах і стелях, а також на непоглинаючих основах використовувати ґрунтівку бетон контакт. ● Поверхні, які будуть оштукатурені, повинні бути належним чином витримані. Видалити залишки цементного молочка. ● Наносити на стелі шар максимальною товщиною 10 мм. **ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ:** ● Засипати гіпсову штукатурку ACRYL-PUTZ® TG50 у ємність з чистою холодною водою у співвідношенні 1 кг на 0,35-0,5 л води (1 мішок 30 кг суміші на 10,5-15 л води). ● Ретельно перемішати з допомогою будівельного міксера на малих обертах до отримання однорідної пластичної консистенції. ● Витримати близько 5 хв., і знову перемішати. ● Тривалість роботи з розчиною сумішшю залежно від виду основи, температури навколишнього середовища і консистенції розчину, складає до 90 хвилин від початку змішування з водою.

**ВИКОНАННЯ РОБІТ:** ● Приготовлену суміш нанести на оброблювану поверхню металевою гладилкою або кельмою і вирівняти за допомогою правила. ● Після початку тужавіння, приблизно через 40-60 хвилин після змішування суміші з водою, вирівняти шар нанесеного матеріалу правилом або широким шпателем, зрізаючи нерівності і заповнюючи заглиблення. ● Якщо поверхню готують до фарбування або обклеєння шпалерами, то після вирівнювання (приблизно через 20-30 хвилин) поверхню штукатурки змочити водою і затерти круговими рухами губчастою теркою для усунення незначних нерівностей. ● Після цього, штукатурку загладити широким шпателем або металевою гладилкою. ● Після такої обробки поверхню штукатурки, що висохла, можна фарбувати чи обклеювати шпалерами. ● Залежно від фінішного покриття, а також для досягнення гладкості, поверхню штукатурки необхідно обробити, застосовуючи тонкошарові шпаклівки ACRYL-PUTZ®. ● Ємності та інструменти відразу після використання вимити водою. ● Для прискореного висихання штукатурки слід подбати про достатню вентиляцію приміщення. ● При низьких температурах прямий обігрів штукатуреної поверхні не можна допускати. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

## СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

- Суміш «Штукатурка Akryl-Putz TG50» Г.2.ШТ6 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18.1/8119.